



Planche

Fabriquées de polyéthylène vierge ou recyclée, nos planches sont durables et d'une qualité supérieure. Elles résistent très bien aux nombreux changements climatiques du Québec. Faciles d'installation, les planches se travaillent avec les mêmes outils que le bois. Disponibles dans un vaste choix de couleurs, elles s'agencent à tous les décors.

| Applications : | Résine : | Couleurs : | Description : |
|--|---------------------------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ Patio-terrasse■ Galerie■ Escaliers■ Rampe■ Gazebo■ Banc■ Bac à fleur | Polyéthylène vierge et recyclée | <ul style="list-style-type: none">■ Gris■ Taupe■ Kaki■ Vert forêt■ Sable■ Bleu-gris■ Rouge brique■ Cèdre | <p>Planches : 3/4" X 6" X 12' ou 16' Couleurs disponibles : gris, taupe, kaki, vert forêt, rouge brique, bleu-gris, sable, cèdre.</p> <p>Marches : 1 1/2" X 10 1/2" X 4', 6', 8' ou 12' Couleurs disponibles : gris, taupe, kaki, vert forêt, sable, cèdre.</p> <p>Fascia : 1/2" X 8" X 12' Couleurs disponibles : gris, taupe, kaki, vert forêt, sable, cèdre, blanc.</p> <p>Bouchons Couleurs disponibles : gris, taupe, kaki, vert forêt, rouge brique, bleu-gris, sable, cèdre, blanc.</p> |

Détails techniques

| | |
|---|--------------------------------|
| Densité (ASTM d792-00) | 32,2 lb/pi³ |
| Coefficient de dilatation thermique (ATSM d696-98) | 1,23X10 ⁻⁴ po/po °C |
| Absorption d'eau | <0,01% |
| Coefficient de friction (ASTM c1028-96) (rencontre les normes de l'A.D.A.) | 0,56 |
| Indentation statique (immédiatement après le retrait de la charge) (1 minute après le retrait de la charge) | 0,00114" 0" |
| Propriété en flexion (ASTM d790-00) | 144 000 psi |
| Résistance en compression (ASTM d695-96) | 43 300 psi |

